

Manchons standard HELAVIA® en caoutchouc polychloroprène pour procédé de manchonnage SES®



HELAVIA®



HELAVIA

Matière :	caoutchouc polychloroprène qualité 3490
Température d'utilisation :	-30 à +90°C (+110°C en pointe)
Dureté shore A :	40 ±5
Résistance à la rupture :	>6,5 MPa
Allongement à la rupture :	>500 %
Résistance à la déchirure :	>10 kN/m
Rigidité diélectrique :	>13 kV/mm
Résistivité transversale :	4x10 ⁹ Ω.cm
Tenue au feu :	V0 UL94
Manchons lubrifiés :	jusqu'au type A4



Coloris standard : **010**
noir



type	code article	pour fils Ø (mm)	longueur mm	Ø int. mm	paroi mm	
A0-M	0201 0071 010	1,25 - 2,0	20	1,25	0,5	1000
A0-C	0201 0001 010					100
A1-M	0201 0072 010	1,75 - 3,5	20	1,75	0,5	1000
A1-C	0201 0002 010					100
A1bis-M	0201 0073 010	2,4 - 4,5	20	2,4	0,6	1000
A1bis-C	0201 0003 010					100
A1K*-M	0201 0081 010	2,5 - 5,5	25	2,5	0,9	1000
A1K*-C	0201 0011 010					100
A2-M	0201 0074 010	3,0 - 6,0	25	3,0	0,6	1000
A2-C	0201 0004 010					100
A2K*-M	0201 0082 010	4,0 - 8,0	30	4,0	1,2	1000
A2K*-C	0201 0012 010					100
A3-M	0201 0075 010	5,0 - 9,0	25	5,0	0,7	1000
A3-C	0201 0005 010					100
A4-M	0201 0076 010	7,5 - 12,0	30	7,5	0,8	1000
A4-C	0201 0006 010					100
A5-D	0201 0077 010	10,0 - 15,0	35	10,0	0,9	500
A5-C	0201 0007 010					100
A8-D	0201 0078 010	12,0 - 20,0	50	12,0	1,2	500
A8-C	0201 0008 010					100
A9-D	0201 0079 010	14,0 - 23,0	50	14,0	1,3	500
A9-C	0201 0009 010					100
A10-D	0201 0080 010	17,0 - 28,0	50	17,0	1,3	500
A10-C	0201 0010 010					100



* manchons à paroi épaisse.

Manchons standard HELAVIA® en caoutchouc polychloroprène pour procédé de manchonnage SES®



HELAVIA®



Coloris standard :

001	002	003	004	005	006	007	008	013	015	020
blanc	bleu	vert	jaune	orange	brun	rouge	violet	gris	rose	bleu clair

Exemple de commande :

code groupe	détail article	code coloris
02010	XXXX	XXXX

type	code article	pour fils Ø (mm)	longueur mm	Ø int. mm	paroi mm	
A0-FM COUL.	0201 0071 ***					1000
A0-FC COUL.	0201 0001 ***	1,25 - 2,0	20	1,25	0,5	100
A1-FM COUL.	0201 0072 ***					1000
A1-FC COUL.	0201 0002 ***	1,75 - 3,5	20	1,75	0,5	100
A1bis-FM COUL.	0201 0073 ***					1000
A1bis-FC COUL.	0201 0003 ***	2,4 - 4,5	20	2,4	0,6	100
A1K*-FM COUL.	0201 0081 ***					1000
A1K*-FC COUL.	0201 0011 ***	2,5 - 5,5	25	2,5	0,9	100
A2-FM COUL.	0201 0074 ***					1000
A2-FC COUL.	0201 0004 ***	3,0 - 6,0	25	3,0	0,6	100
A2K*-FM COUL.	0201 0082 ***					1000
A2K*-FC COUL.	0201 0012 ***	4,0 - 8,0	30	4,0	1,2	100
A3-FM COUL.	0201 0075 ***					1000
A3-FC COUL.	0201 0005 ***	5,0 - 9,0	25	5,0	0,7	100
A4-FM COUL.	0201 0076 ***					1000
A4-FC COUL.	0201 0006 ***	7,5 - 12,0	30	7,5	0,8	100
A5-FD COUL.	0201 0077 ***					500
A5-FC COUL.	0201 0007 ***	10,0 - 15,0	35	10,0	0,9	100
A8-FD COUL.	0201 0078 ***					500
A8-FC COUL.	0201 0008 ***	12,0 - 20,0	50	12,0	1,2	100
A9-FD COUL.	0201 0079 ***					500
A9-FC COUL.	0201 0009 ***	14,0 - 23,0	50	14,0	1,3	100
A10-FD COUL.	0201 0080 ***					500
A10-FC COUL.	0201 0010 ***	17,0 - 28,0	50	17,0	1,3	100

* manchons à paroi épaisse.



Coloris standard :

060	jaune/vert
-----	------------

A0-C BICOL	0201 0001 060	1,25 - 2,0	20	1,25	0,5	100
A1-C BICOL	0201 0002 060	1,75 - 3,5	20	1,75	0,5	100
A1bis-C BICOL	0201 0003 060	2,4 - 4,5	20	2,4	0,6	100
A2-C BICOL	0201 0004 060	3,0 - 6,0	25	3,0	0,6	100
A3-C BICOL	0201 0005 060	5,0 - 9,0	25	5,0	0,7	100
A4-C BICOL	0201 0006 060	7,5 - 12,0	30	7,5	0,8	100
A5-C BICOL	0201 0007 060	10,0 - 15,0	35	10,0	0,9	100
A8-C BICOL	0201 0008 060	12,0 - 20,0	50	12,0	1,2	100
A9-C BICOL	0201 0009 060	14,0 - 23,0	50	14,0	1,3	100
A10-C BICOL	0201 0010 060	17,0 - 28,0	50	17,0	1,3	100



A1/2-01
longueurs spéciales



D1/1-01




D1/1-03



D1/2-01



D1/3-01



Manchons HELAVIA® norme britannique en caoutchouc polychloroprène pour procédé de manchonnage SES®



HELAVIA®



HELAVIA

Matière : caoutchouc polychloroprène
qualité 3490

Température d'utilisation : -30 à +90°C (+110°C en pointe)

Dureté shore A : 40 ±5

Résistance à la rupture : >6,5 MPa

Allongement à la rupture : >500 %

Résistance à la déchirure : >10 kN/m

Rigidité diélectrique : >13 kV/mm

Résistivité transversale : 4x10⁹ Ω.cm

Tenue au feu : V0 UL94

Spécifications : norme britannique BS 3858 type 1C

Manchons lubrifiés : tous les types



Coloris standard : **010**
noir

type	code article longueur 20 mm	code article longueur 25 mm	pour fils Ø (mm)	Ø int. mm	paroi mm	
A0a-M	0201 0611 010	0201 0612 010	1,2 - 2,5	1,2	0,75	1000
A0a-C	0201 0601 010	0201 0602 010				100
A0bis-M	0201 0613 010	0201 0614 010	1,5 - 3,0	1,5	0,75	1000
A0bis-C	0201 0603 010	0201 0604 010				100
A1a-M	0201 0615 010	0201 0616 010	2,0 - 4,0	2,0	0,75	1000
A1a-C	0201 0605 010	0201 0606 010				100
A2a-M	0201 0617 010	0201 0618 010	3,0 - 6,0	3,0	0,75	1000
A2a-C	0201 0607 010	0201 0608 010				100
A3a-M	-	0201 0619 010	5,0 - 10,0	5,0	1,0	1000
A3a-C	-	0201 0609 010				100



Coloris standard :

001
002
003
004
005
006
007
008
013
015
020

blanc bleu vert jaune orange brun rouge violet gris rose bleu clair

Exemple de commande :

code groupe	détail article	code coloris
02010	xxxx	xxxx

type	code article longueur 20 mm	code article longueur 25 mm	pour fils Ø (mm)	Ø int. mm	paroi mm	
A0a-M couleur	0201 0611 ***	0201 0612 ***	1,2 - 2,5	1,2	0,75	1000
A0a-C couleur	0201 0601 ***	0201 0602 ***				100
A0bis-M couleur	0201 0613 ***	0201 0614 ***	1,5 - 3,0	1,5	0,75	1000
A0bis-C couleur	0201 0603 ***	0201 0604 ***				100
A1a-M couleur	0201 0615 ***	0201 0616 ***	2,0 - 4,0	2,0	0,75	1000
A1a-C couleur	0201 0605 ***	0201 0606 ***				100
A2a-M couleur	0201 0617 ***	0201 0618 ***	3,0 - 6,0	3,0	0,75	1000
A2a-C couleur	0201 0607 ***	0201 0608 ***				100
A3a-M couleur	-	0201 0619 ***	5,0 - 10,0	5,0	1,0	1000
A3a-C couleur	-	0201 0609 ***				100

